



TIKKURILA

INDUSTRY



# Fontefloor EP 100

EN VATTENBASERAD, TVÅKOMPONENT EPOXI-  
FÄRG FÖR MÅLNING AV NYA OCH TIDIGARE  
MÅLADE BETONGGOLV OCH VÄGGAR

# En favorit i enkelhetens namn

Fontefloor EP 100 MÅLAS FÖRDELAKTIGT DIREKT PÅ BETONG MED TILLSKJUTANDE FUKT



## M1-KLASSAD LÄTTVIKTARE

Fontefloor EP 100 rekommenderas till golv i industrier, verkstäder, lagerlokaler, sjukhus och anläggningar inom läkemedelsindustrin, där golven är utsatta för måttlig mekanisk och kemisk påfrestning.

## KRAV PÅ BETONGUNDERLAGET

Betonggolvet struktur måste vara av tillräcklig kvalitet för att tåla vald ytbehandling, garantera god vidhäftning av golv målningen och motstå tänkt belastning.

## APPLICERING

Vid grundmålning ska Fontefloor EP 100 förtunnas ~25% med vatten för att ge en lägre viskositet. Detta för att säkerställa korrekt vidhäftning i underlagets repor och porer.

Antalet lager färg som behövs beror på ytans egenskaper och praktiska skick. Vanligtvis har du en jämn och homogen kulör efter två lager. Tillsätt vår halkskyddsprodukt "Liukeste" i första strykningen för att öka ytans strävhet och minska risken för halka.

Tillsats för halkskydd:



## APPLICERINGSINSTRUKTIONER FINNS I PRODUKTDATABLADET

 Följ Tikkurila industri Sverige på LinkedIn

**Tikkurila Sverige AB**  
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM  
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com  
www.tikkurila.se

TEKNISKA DATA [+23°C, RH 50%]	
Skiktjocklek	0.1–0.3 mm
Densitet (blandad)	1.3 kg/l
Torrhalt	59%
Torktid	24 h
Fullt uthärdad	7 d
RH i betong	<97%
Beläggnings-temperatur	+15 °C–+35 °C
Kulörer	A och C bas kulörer RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY. Avatint nyanseringssystem.
Vidhäftning, EN ISO 4624	>2.0 MPa
Slaghållfasthet, EN ISO 6272-1	≥4 Nm (klass I)
Kapillär absorption och vattengenomtränlighet, EN 1062-3	w < 0.1 kgm-2h-0.5
Vattenånggenomsläpplighet, EN ISO 7783-2	Klass I
Sklitstyrka, EN ISO 5470-1	≤ 3000 mg (H22, 1000 g, 1000 varv)

## FÖRDELAR:

- Rekommenderad skiktjocklek 0,1-0,3 mm
- Miljö- och användarvänlig
- Målade ytor är enkla att hålla rena
- Diffusionsöppen och tillåter fukt från underlaget att tränaa igenom