



TIKKURILA

INDUSTRY



Temafloor Traffic system

EN MYCKET SLITSTARK YTBEHANDLING
FÖR KRÄVANDE MILJÖER

Skyddar mot sprickbildning och korrosion

TEMAFLOOR TRAFFIC GER EN VARAKTIG OCH HALKSÄKER YTA MED HÖG UV-BESTÄNDIGHET OM PU-UV VÄLJS SOM TOPPLACK



Enastående beständighet mot stora mekaniska påfrestningar

Tack vare dess vattenbeständighet, elasticitet och spricköverbyggande egenskaper skyddar TemaFloor Traffic inte bara betonggolvet från att spricka, utan förstärker också ytan och motverkar korrosion. Ytbehandlingen ger ett långvarigt skydd med låga underhållskostnader och långa underhållsintervaller.

TemaFloor Traffic är ett strösandssystem som rekommenderas för områden där en halksäker yta med beständighet mot UV-ljus, nötning, hög belastning, salter och fordonsvätskor krävs. Typiska appliceringsområden omfattar garage, parkeringsplatser, tungindustri och gångbroar.

FÖRDELAR

- ☒ GROV YTA GER UTMÄRKTA HALKSÄKRA EGENSKAPER
- ☒ UTMÄRKT BESTÄNDIGHET MOT UV-LJUS I TILLÄMPNINGSMRÅDEN UTMOMHUS
- ☒ HÖG BESTÄNDIGHET MOT NÖTNING, SLAG OCH MEKANISKT SLITAG
- ☒ GODA SPRICKÖVERBYGGANDE EGENSKAPER NED TILL -20 °C

TemaFloor Traffic och TemaFloor Traffic Flex

TemaFloor Traffic är lämplig för utomhus- och inomhusbruk. Vi rekommenderar TemaFloor PU-UV täckfärg för applicering utomhus där UV-beständighet krävs. TemaFloor Traffic Flex rekommenderas för appliceringar eller substrat där extra elasticitet eller skydd mot vatten krävs.

TEMAFLOOR TRAFFIC 3mm

PRIMER	TemaFloor 400 ¹⁾ ska appliceras med 0,25 l/m ² 0,7–1,2 mm natursand 0,6–1,0* kg/m ²
BROADCASTING	TemaFloor PU appliceras med en mängd på ca 1,1 l/m ² och sandströas med 2,9–3,2 kg/m ² natursand/Dynagrip/bauxit
TÄCKFÄRG	TemaFloor PU/TemaFloor PU-UV (för utomhusanvändning) med 0,6–0,9 l/m ²

TEMAFLOOR TRAFFIC FLEX

PRIMER	TemaFloor 400 ¹⁾ ska appliceras med 0,25 l/m ² och sandströas med 0,3–0,7 mm natursand 0,5–0,7 kg/m ²
MEMBRAN	TemaFloor Membrane appliceras med 2 l/m ² utan fyllnadsmedel
BROADCASTING 1	TemaFloor PU appliceras med ca 1 l/m ² och sandströas med 2,5–3 kg/m ² natursand/Dynagrip/bauxit
BROADCASTING 2	TemaFloor PU appliceras med ca 1,2 l/m ² och sandströas med 2,9–3,2 kg/m ² natursand/Dynagrip/bauxit
TÄCKFÄRG	TemaFloor PU/TemaFloor PU-UV (för applicering utomhus) med 0,6–0,9 l/m ²

¹⁾ Se produktdatabladet för TemaFloor 400 för ytförberedelse, appliceringsförhållanden, blandningsförhållanden och torktider.

Rengöring och underhåll

Golv belagda med TemaFloor Traffic kan rengöras med konventionella, neutrala eller alkaliska rengöringsmedel. Kontakta din lokala Tikkurila-representant för mer information om underhåll och reparation, se även gärna vår folder om underhåll av TemaFloor-golv.



SPECIFIKATIONER FÖR TEMAFLOR TRAFFIC	
TOTAL FILMTJOCKLEK	3.0-8.0 mm
HELT HÄRDAD	7 days (+20°C)
RELATIV LUFTFUKTIGHET FÖR BETONG	<97%
TEMPERATUR VID MÅLNING	+15°C till +35°C
FÄRGNYANS	TVT 0229
KOMPRESSIONSSTYRKA, EN 12190	≥ 35 MPa
VIDHÄFTNING TILL BETONG, EN 1542	≥ 2 MPa
KAPILLÄRABSORPTION OCH VATTENGENOMSLÄPPLIGHET, EN 1062-3	w<0.1 kg/m ² h-0,5
VIDHÄFTNING EFTER TERMISK KOMPATIBILITET, EN 13687-1	≥ 2.0 Mpa
SLAGTÅLIGHET, EN ISO 6272-1 (1000G, 1 M)	klass II ≥ 10 Nm
KOEFFICIENT FÖR TERMISK UTVIDGNING, EN 1770	αT≤30 x 10-6 K-1
NÖTNINGSMOTSTÅND, EN 13892-3	klass A3 ≤ 3 cm ³ /50 cm ³
VÄDERBESTÄNDIGHET, EN 4628-6 (MED TEMAFLOR PU-UV)	5 years in urban atmosphere in accordance with class III
GLIDMOTSTÅND, EN 13036-4	Klass III
REAKTION VID BRANDPÅVERKAN, EN 13501-1	Bfl-s1
SPRICKÖVERBRYGGANDE, EN 1062-7	Temafloor Membrane: A3 (-20°C) Temafloor PU: A2 (-10°C)

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.

 Följ Tikkurila Industri på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM

Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com

www.tikkurila.se