



TIKKURILA

HYDROBLOCK SB

BESKRIVELSE

Løsemiddelbasert impregneringsmiddel

BRUKSOMRÅDER

Fasader, gulv i f.eks. lager, tak av fibersement, betong og leire, belegningsstein og andre mineraliske overflater som murstein, kalkstein, mørtel, murstein, granitt og mineralpuss.

**PRODUKT-
EGENSKAPER**

HydroBlock SB er et transparent løsemiddelbasert impregneringsmiddel som trenger godt inn i materialet og reagerer kjemisk med underlaget. Meget egnet for "tette" mineraloverflater. Det skaper en vannavstøtende overflate som forhindrer kapillær inntrengning av regn og vannsprut i overflatestrukturen. Tillater vanndamp fra innsiden av materialet å passere gjennom. Reduserer forekomsten av salter som beveger seg mot overflaten av objektet. Produktet danner ikke film. Reduserer veksten av alger, grønn misfarging og forhindrer frostsprengning.



TIKKURILA

HYDROBLOCK SB

TEKNISKA DATA

Størrelser på spann

25 l

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller lavtrykkssprøyte.

Når du bruker en pensel eller rulle, er påføringen vanskeligere på grunn av den lave viskositeten.

Når du bruker en lavtrykkssprøyte, påfør med et trykk på ca. 0,5–1 bar. Juster trykket for å minimere forstøvningen.

Tørketid (23°C og 50% relativ luftfuktighet)

Tørketid ved 20 ° C / 65% RF: Klebefri etter ca. 0,5 - 1 t, overmalbar etter ca. 1-2 t, fullstendig herdet etter ca. 6 dager. Tørketiden avhenger av mengde, temperatur, relativ luftfuktighet og ventilasjon.

VOC

Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i samsvar med lokale forskrifter.

HYDROBLOCK SB

BRUKSANVISNINGER

Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 5-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RF.

Fukt overflaten med HydroBlock SB til metningspunkt ved å bruke en våt-i-våt-metode.

HydroBlock SB må påføres i 1-2 lag for å oppnå de beste resultatene.

Unngå å påføre produktet i sterk vind eller regn, da det kan forårsake merker eller flekker.

Impregneringsmidler (hydrofobe løsningsmidler) kan ikke trenge gjennom en overflate som allerede er behandlet med et vannavstøtende produkt.

Væske som ikke absorberes kan forårsake flekker på overflaten. Disse flekkene er veldig vanskelige å fjerne.

Eventuelle søl på vinduer, må tørkes av vinduet umiddelbart. Dekk til alle vinduer før du bruker HydroBlock SB.

Nygipsede eller nypussede vegger må være helt herdede og tørre før HydroBlock SB påføres.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Helse- og sikkerhetsmerking

Inneholder: hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater. . Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.



GHS08