



TIKKURILA

## ISONIT 12-20-50

### BESKRIVELSE

Vanntynnet takmaling med god dekkevne

### BRUKSOMRÅDER

Tikkurila Isonit brukes på takstein av fiber, sement, fliser av sement (som er grunnert med Eternit Primer) og grunnede metalltak.

Isonite er ikke egnet for bruk på takstein eller naturlig skifer.

### PRODUKT- EGENSKAPER

Isonit er en vanntynnet maling for tak, med utmerket vedheft og kort tørketid. God flyt og utjevningsevne. Overflatebehandlingen skaper en vannavvisende overflate som er diffusjonsåpen, noe som betyr at vanndamp som kommer fra innsiden av materialet passerer gjennom.

Lett, rask og værbestandig. Tilgjengelig i både brekkbare baseer og ferdige nyanser.



TIKKURILA

## ISONIT 12-20-50

### TEKNISKA DATA

<b>Baser</b>	LA BASE, LC BASE
<b>Farger</b>	Tilgjengelig i standardfarger: Isonitt 12 - mørk grå antrasittgrå, grå antrasitt, svart, mørk brun, mørk mursteinrød, hytterød, oksidrød, rødbrun og mursteinrød.  Isonite 20 - mørk antrasittgrå antrasittgrå, lysegrå, sort, mørkebrun, rødbrun, teglrød mørk, oksydrød og sommerhusrød.  Isonite 50 - mørk antrasittgrå sort og teglrød
<b>Glans</b>	Halvmatt. 12, 20, 50
<b>Størrelser på spann</b>	LA BASE: 9 l LC BASE: 9 l FACTORY READYMADE SHADE: 10 l, 20 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller airless-sprøyte, dyser 19-21, trykk 180-220 bar.
<b>Tørketid (23°C og 50% relativ luftfuktighet)</b>	Tørketid for våt sjikttykkelse på 200 µm 20° C / 65% RF: Klebefri etter ca 1 time. Overmalbar etter ca 2 timer. Fullherdet etter ca. 24 timer. Tørke- og overmalingstid avhenger av filmtykkelse, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
<b>VOC</b>	Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i samsvar med lokale forskrifter. VOC: Maks. 40 g/l (kat. A/c)
<b>Lagring</b>	Røres godt om!

# ISONIT 12-20-50

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

### Grunning

Rengjør taket med høyt trykk (min 230 bar) og helst med varmt vann og ISO A-Clean. Tak av fibersement bør grunnes med Eternit Primer for bedre vedheft (se PDS).

Overflaten må være ren, tørr og bæredyktig.

For å sikre en optimal lagtykkelse, bør du male to strøk. Tillat tilstrekkelig tørketid mellom påføringene. Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

### Rengjøring av utstyr

Rengjør verktøyene med vann og vaskemiddel.

### Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

### Helse- og sikkerhetsmerking

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)).