



## TIKKURILA METAL PRIMER WB

### BESKRIVELSE

Vanntynnet antikorrosjonsgrunning med god vedheft.

### BRUKSOMRÅDER

Egnet for platetak og gamle takstein belagt med plastisol.

### PRODUKT- EGENSKAPER

Metal Primer WB tillater overmaling med isonitt og Rubber på metaltak. Metal Primer WB bør alltid males over med isonitt eller Rubber.





TIKKURILA

## METAL PRIMER WB

TEKNISKA DATA	
<b>Farger</b>	Lysegrå
<b>Glans</b>	Matt.
<b>Forbruk</b>	8 m <sup>2</sup> /l (120 µm våtfilm/45 µm tørrfilm)._x000D_ Den faktiske forbruket påvirkes av påføringsmetoden, samt overflatens form og material._x000D_
<b>Størrelser på spann</b>	10 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller airless-sprøyte, dyser 19-21, trykk 180-220 bar.
<b>Tørketid (23°C og 50% relativ luftfuktighet)</b>	Tørketid for våt sjikttykkelse på 120 µm:_x000D_ Overmalningsbar etter cirka 2 timer. _x000D_ Tørke- og overmalingstid avhenger av filmtykkelse, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
<b>Densitet (kg/l)</b>	1,25 kg/l._x000D_
<b>Volum tørrinnhold (%)</b>	37
<b>VOC</b>	(kat. A/h) 30 g/l (2010) Metal Primer WB inneholder VOC max. 30 g/l.

# METAL PRIMER WB

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

### Grunning

Overflaten må rengjøres grundig med høyt trykk slik at alt smuss, alt fett, samt all løs rust og maling blir fjernet.

Behandle korroderte overflater med RustConverter før påføring. Overflaten må være ren, tørr og bæredyktig.

Rør om Metal Primer WB grundig før bruk. Påfør med pensel, rulle eller airless-sprøyte (dyser 19-21, 180-220 bar). Bruk ufortynnet. Om nødvendig kan produktet tynnes med vann, maks. 5%.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.

### Helse- og sikkerhetsmerking

Inneholder 3-aminopropyltrietoksysilan, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) og (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. Bruk vernehansker. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)).