

Luminol Clear 25

BESKRIVELSE

Vanntynnet UV-herdet uretanlakk.

EGENSKAPER OG ANBEFALT BRUK

- Luminol Clear 25 har overlegene egenskaper for stabling, og gjør det mulig med raskere produksjonssykluser.
- Et vanntynnet alternativ for syreherdede produkter. UV-herdingen gjør den endelige overflaten svært bestandig mot riper.
- Bevarer og forbedrer det naturlige utseendet på treverket.
- Høy resistens mot slitasje og kjemikalier.
- Rask herding.
- Anbefales for møbler, skapdører og andre treoverflater.

TEKNISK DATA

Tørrstoff, volum 32±2%

Tørrstoff, vekt 28±2 %

Densitet (SG) 1.0 kg/l

Tørketid (+23°C) 100 g/m²

Tørr for pussing og stabling umiddelbart etter UV-herding.

Flash Off 1-3 minutter før ordinær tørking/herding.

Flash-off/tørketiden avhenger av temperatur, mengde, luftfuktighet og luftsirkulasjon.

Anbefalt filmtykkelse og teoretisk forbruk

Anbefalt filmtykkelse (utynnet)		Teoretisk forbruk
Våt	Tørr	
80–100 g/m ²	25–32 µm	10–13 m ² /l

Praktisk forbruk avhenger av påføringsmetode og maleforhold, samt type og grovhet på overflaten som skal behandles.

Anbefalt UV-styrke

Tørr for stabling etter 600 mJ / cm² UV-A-dose i henhold til EIT UV Power View måleutstyr. For tørking trengs UV-ovn med f.eks. Mercury lamper. Antall lamper avhenger av styrke og hastighet.

Glans

Halvmatt.

Fargevarianter

Klar.

Luminol Clear 25

PÅFØRINGSINSTRUKSJON

Forbehandling	Fjern støv, løse partikler og andre urenheter fra overflaten. Treoverflater skal pusses med sandpapir P150-230. Etter grunning brukes P240-400. Alt pussestøv må fjernes mellom hvert strøk.
Anbefalt grunning	Luminol Clear 25. Påføres 1-2 ganger. Lakken kan legges over Akvi Color beis for å oppnå ulike farger.
Påføringsforhold	Overflaten som skal behandles må være ren og tørr. Treverk må ha mindre enn 20% restfukt. Under påføring og tørking skal temperaturen på både luft, overflate og produkt være over +18°C, og relativ luftfuktighet under 70%. God ventilasjon er nødvendig for å sikre et optimalt resultat.
Påføring	Rør grundig før bruk. Ved luftfri/airless sprøyting tynnes produktet ca. 0-5% til viskositeten er 40-60s (DIN4). Anbefalt dysespiss er 0.009"-0.013", og trykk fra 80-160 bar. Sprøytevinkelen velges i henhold til formen på objektet. Ved luftassistert, luftfri/airless sprøyting, tynnes produktet ca. 0-5% til viskositet er 40-60s (DIN4). Anbefalt dysespiss er 0.009"-0.015" med et trykk fra 40-140 bar. Atomiserende trykk bør være rundt 2 bar. Sprøytevinkelen velges i henhold til formen på objektet. Ved ordinær sprøyting tynnes produktet ca. 0-5% til viskositeten er 40-60s (DIN4). Anbefalt dysespiss er 1.4-1.8 mm og trykk 2-3 bar.
Tynnere	Vann
Rengjøring av utstyr	Vann.
VOC	Mengden flyktige organiske forbindelser (VOC) er 41 g per liter produkt.
HELSE OG SIKKERHET	Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i produktets helse- og sikkerhetsdatablad. Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

Kun for industriell bruk.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap. Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere forholdene hvor produktet blir brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet. Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.