



Temafloor 200 Primer

BESKRIVELSE

To-komponent løsemiddelfri epoxylakk.

EGENSKAPER OG ANBEFALT BRUK

- Tynnet Temafloor 200 Primer trenger godt inn i porene i betongen. Dette tetter overflaten og gir god vedheft for neste strøk eller avrettingsmasse.
- Blandet med sand er lakken også egnet til sparkling av betonggulv.
- Egnet til grunning av nye og gamle betonggulv før legging av Temafloor avrettingsmasse og maling.

TEKNISK DATA

Tørrstoff, volum

Ca. 100%

Densitet (SG)

1.1 kg / liter (mikstur).

Blandingsforhold

Base 2 deler av volum Temafloor 200 Primer

Hardener 1 del av volum 008 4406

Pot life (+23°C)

Pot Life ca 15 minutter etter blanding.

Praktisk forbruk

Gjennomsnittelig forbruk på betonggulv:

1 strøk grunning: 4-8 m²/l.

2 strøk grunning: 6-10 m²/l.

Praktisk forbruk avhenger av overflatens jevnhet og porøsitet, samt påføringsmetode.

Tørketid (+23°C)

Støvtørr etter 3 timer.

Berøringstørr etter 5 timer.

Overmalbar etter 6-12 timer.

Tåler lett bruk etter 16 timer.

Fullstendig herdet etter 7 dager.

Tynnere

Thinner 1029, Thinner 1031

Rengjøring av utstyr

Thinner 006 1029 (eller Thinner 006 1031).

Glans

Høyblank.

Farger

Klar

Størrelse på beholder/spann

20,0 L, 200,0 L

Temafloor 200 Primer

PÅFØRINGSINSTRUKSJON

Forbehandling	Fjern alt fett, olje og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel før mekanisk forbehandling. Fjern sementslam og gamle flassende malingslag ved sliping, fresing eller blastring. Velg den metoden som er best egnet for lokalene. Rengjør hulrom, groper og fjern alt løst og smuldrende materiale. Åpne sprekker / riss med f.eks. sporsag eller vinkelkutter. Etter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv grundig med støvsuger. Underlaget må ha en strekkfasthet over 1,5 MPa. Ved påføring på sementbasert avrettingsmasse skalkompatibiliteten sjekkes med produsenten av avretningsmassen.
Påføringsforhold	Betongens relative fuktighet bør ikke overstige 97 %. Restfuktighetsinnholdet bør være under 4 vekt %. Temperaturen på den omgivende luften, overflaten og belegget skal være over + 15 °C under påføring og herding. Relativ luftfuktighet skal ikke overstige 80 %
Blanding av komponenter	Rør først base og herder separat. Bland deretter riktig andel base og herder grundig ved bruk av blandevisp/drill på lav hastighet (ca. 2 minutter for en jevn blanding). Utilstrekkelig blanding eller feil blandingsforhold vil føre til ujevn tørking av overflaten, svekke strøkets egenskaper og gir risiko for en mindre vellykket påføring.
Påføring	Rulle eller sparkel av stål eller gummi.
Grunning	For grunning bruk Temafloor 200 Primer tynnet 30-50%. Hell blandingen på gulvet, og bruk nok mengde til å impregnere betongen. Gjenta om nødvendig grunningen for å oppnå en ikke-porøs overflate. Et porøst grunnstrøk vil kunne gi hull og luftbobler i toppstrøket. Etterfølgende behandling kan utføres etter 2 timer ved bruk av "vått-i-vått" teknikk.
Sparkling	Sparkle hull og sprekker med en blanding av utynnet Temafloor 200 epoxylakk og ren, tørr sand. Blandingsforhold ca 1 volumdel lakkblanding og 1-2 volumdeler sand med komstørrelse Ø 0.1–0.6 mm. Slip om nødvendig de sparklede områdene før overmaling. Merk! Betongoverflater skal alltid grunnes før sparkling.
Toppstrøk	Overmaling skal gjøres mellom 6–12 timer etter grunning. Hvis den grunnede overflaten ikke er overmalt innen 24 timer, bør den slipes. Hell blandingen på gulvet og dra ut med sparkel/nal før det jevnes med rulle. Merk! Tilfør slutten av blandingen i neste spann, ikke skrap ut av beholderen ned på gulvet.
HELSE OG SIKKERHET	Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i produktets helse- og sikkerhetsdatablad. Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj. Kun for industriell og profesjonelle brukere.



Temafloor 200 Primer

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap. Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere forholdene hvor produktet blir brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet.
Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.

Temafloor 200 Primer

EN 13813

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
11	
TIK-8400-5004b	
EN 13813 SR-B2,0	
Støtmotstand	
Frigivelse av korrosive stoffer	SR

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-8400-5004a	
EN 1504-2:2004	
Permeabilitet (CO2)	
Støtmotstand	