



# Temafloor Fluat

## BESKRIVELSE

Krystallinsk, vannløselig overflateimpregnering med silisiumfluorid for betonggulv.

## EGENSKAPER OG ANBEFALT BRUK

- Egnet for støvbinding og overflateherding av uferdige gamle og nye betonggulv.
- Reagerer med kalsiumkarbonatet i betongoverflaten. Danner ingen film. Kan overmales med Temafloor maling eller avrettingsmasse om nødvendig.
- Anbefales til f.eks. lager og garasjer med flere etasjer.

## TEKNISK DATA

### Praktisk forbruk

Praktisk forbruk avhenger av overflatens jevnhet og porøsitet, samt påføringsmetode.

### Påføringsmetode

pensel, spatel

### Størrelse på beholder/spann

25 KG

# Temafloor Fluat

## PÅFØRINGSINSTRUKSJON

**Forbehandling** Fjern alt fett, olje og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel før mekanisk forbehandling. Fjern sementslam og gamle flassende malingslag ved sliping, fresing eller blastring. Velg den metoden som er best egnet for lokalene. Rengjør hulrom, groper og fjern alt løst og smuldrende materiale. Åpne sprekker / riss med f.eks. sporsag eller vinkelkutter. Etter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv grundig med støvsuger. Underlaget må ha en strekkfasthet over 1,5 MPa. Ved påføring på sementbasert avrettingsmasse skalkompatibiliteten sjekkes med produsenten av avretningsmassen.

**Påføringsforhold** Betongens relative fuktighet bør ikke overstige 97 %. Restfuktighetsinnholdet bør være under 4 vekt %. Temperaturen på den omgivende luften, overflaten og belegget skal være over + 15 °C under påføring og herding. Relativ luftfuktighet skal ikke overstige 80 %

**Påføring** Hell impregneringen over den rene overflaten og dra ut med pensel eller gummisparkel slik at hele overflaten blir dekket. La løsningen ligge på overflaten i minst 3 timer ved å børste/pusse/polere overflaten samtidig.

Skyll overflaten med mye vann etter behandlingen. La overflaten tørke i minst en dag før neste behandling.

Gjenta deretter behandlingen på samme måte som den første behandlingen. Skyll deretter overflaten med mye vann og børst kraftig. Ikke la overflaten tørke før skyllingen. Utilstrekkelig skylling og børsting kan forårsake et støvlignende lag med reststoff på gulvet.

Gulvet er klart til bruk umiddelbart når overflaten har tørket.

**HELSE OG SIKKERHET** Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i produktets helse- og sikkerhetsdatablad. Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

### **Kun for industriell og profesjonelle brukere.**

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laborietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap. Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere forholdene hvor produktet blir brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet. Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.