



## TIKKURILA RUBBER

### BESKRIVELSE

Elastisk tykt-lag takmaling.

### BRUKSOMRÅDER

Rubber er egnet for påføring på betong, bitumen og fibersement som er grunnet med Eternit Primer.

Rubber er ikke egnet for bruk på takstein eller naturlig skifer.

### PRODUKT- EGENSKAPER

Rubber er en vanntynnet tykk-lags takmaling som er veldig elastisk og spesielt egnet for eldre tak grunnet med Eternit Primer. Rubber er en solid og værbestandig overflatebehandling. Tilgjengelig i både brekkbare baser og ferdigblandede nyanser.



TIKKURILA

## RUBBER

### TEKNISKA DATA

<b>Baser</b>	LA BASE, LC BASE
<b>Farger</b>	Tilgjengelig i standardfarger: Mørk grå, antrasittgrå, grå antrasitt, svart, mørk brun, mørk mursteinrød, hytterød, oksidrød, rødbrun og mursteinrød.
<b>Glans</b>	Matt. 5 – 6
<b>Størrelser på spann</b>	LA BASE: 9 l LC BASE: 9 l FACTORY READYMADE SHADE: 10 l
<b>Påføringsmetode</b>	Pensel, rull eller airless-sprøyte, dyser 19-21, trykk 180-220 bar.
<b>Tørketid (23°C og 50% relativ luftfuktighet)</b>	Tørketid for våt sjiktykkelse på 200 µm 20° C / 65% RH: Klebefri etter ca 2 timer. Overmalbar etter ca 4 timer. Gjennomherdet etter ca. 24 timer. Tørke- og overmalingstid avhenger av filmtykkelse, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
<b>VOC</b>	Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i samsvar med lokale forskrifter. VOC: Maks. 40 g/l (kat. A/c)
<b>Lagring</b>	Oppbevares på et kjølig sted, beskyttet mot frost i tett lukkede originalemballasjer, og utenfor barns rekkevidde.

# RUBBER

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

### Grunning

Tak av fibersement bør grunnes med Eternit Primer for bedre vedheft (se PDS).

For å sikre en optimal lagtykkelse, bør du male to strøk. Tillat tilstrekkelig tørketid mellom påføringene.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er compatible.

### Rengjøring av utstyr

Rengjør verktøyene med vann og vaskemiddel.

### Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

### Helse- og sikkerhetsmerking

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)).